



SUZANEUF

Bidon 25 kg



Peinture émulsion mate sans odeur pour extérieur et intérieur applicable sur la plupart des supports : ciment, bois, béton, brique, plâtre, chaux, isorel.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La Société des Produits de France

B.P. 3243 -03106 MONTLUCON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



SUZANEUF

Peinture façade imperméabilisante et décorative en phase aqueuse.

Propriétés

Très bonne tenue en qualité et couleurs aux agressions climatiques, intempéries, écarts de températures, brouillards salins, lavages et lessivages.

Protège le support en le laissant respirer, empêchant le bullage et le cloquage.

Excellente adhérence, ne s'éclabousse pas.

Entretien facile car ne retient pas la poussière comme la plupart des peintures émulsions.

Auto-lavable par les pluies ou lessivable. Une heure après l'application, le film n'est déjà plus agressé par la pluie.

Sans odeur car ne contient pas de solvants.

Mode d'emploi

Lessiver le support avec **Lavnet A 59**. Bien rincer.

Laisser sécher.

Pour les fonds moussus, démousser avec **Suzalgicide Bâtiment**. Poncer les plaques.

En couche d'impression, sur fond neuf, dilution 30%.

Première couche : dilution 5-10% d'eau.

Deuxième couche : pure. Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage.

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement : ne pas laisser sécher.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C. De même, éviter les fortes chaleurs ou les supports surchauffés.

Craint le gel au stockage.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Copolymère synthétique. Pigments nobles d'oxyde de titane rutile.

Densité : 1,58. Aspect de finition : mat garnissant.

Couleurs disponibles blanc et ivoire. Autres couleurs disponibles sur demande.

Pouvoir couvrant : 6 à 8 m² / kg selon la porosité du support.

Hors poussière : 30 minutes.

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 12 heures.

Ce produit contient au maximum 24 g/l de COV.

